

POLITECNICO DI MILANO

Laboratorio prove materie plastiche

Dipartimento di chimica industriale
e Ingegneria chimica Giulio Natta

Piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano
Telefono 02/230879 - 23993265
Telefax 02/2352589



Certificato N. 230/92

RICHIEDENTE: GABBAPLAST

CAMPIONI DICHIARATI: campioni di raccordi in polipropilene.

RISULTATI

REAZIONE AL FUOCO (UNI 8531)

La prova è stata eseguita su una serie di 10 provette ricavate dai raccordi per fresatura.

Tempo di applicazione della fiamma: 12 secondi

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|
| - tempo di post combustione | secondi | 0 |
| - zona danneggiata | mm | < 50 |
| - gocciolamento | presenza di gocce spente | |

GRADO DI INFIAMMABILITA' (ASTM D 635)

La prova è stata eseguita su una serie di 10 provette ottenute per stampaggio a compressione.

Tempo di applicazione della fiamma: 30 secondi

- | | | |
|---------------------------------------|---------|-----|
| - Tempo medio di infiammabilità (ATB) | secondi | < 5 |
|---------------------------------------|---------|-----|

.....

Coordinatore Responsabile delle prove: R. Franzese



LABORATORIO PROVE MATERIE PLASTICHE
IL DIRETTORE
Prof. Mario Pagano

Visto
IL DIRETTORE
Presidenza del Consiglio